ファームバリア
FARM BARRIER

# ファームバリア 専用クリアコート

## 光沢を与え、生コン車をＵＶによる色あせから守ります。

**シリコン樹脂で優れた耐候性**

**藻・カビの発生を抑制**

**長期にわたり、美しい外観を保持**

生コン車上塗保護クリヤー塗料（2 液弱溶剤シリコン樹脂）

## ファームバリア専用クリアコート　標準塗装仕様書

| 工　程 | 材料の調合 | 施工方法 | 可使時間（23℃） | 使用量（kg／㎡） | 施工間隔（23℃） |
|---|---|---|---|---|---|
| 遮熱塗装上塗り後 | ファームバリア上塗り3回目を塗装し、2時間以上乾燥させた後にファームバリア専用クリアコート下塗りを施工。 | | | | |
| 下　塗　り | ●ファームバリア専用クリアコート　A 液 14kg<br>B 液 2kg<br>●希釈剤　ファームバリアシンナー<br>ローラー、刷毛 …… 0～0.5kg<br>スプレー …… 0～1.0kg | 刷　毛<br>ローラー<br>スプレー | 6時間以内 | 0.11～0.13 | 2時間以内<br>72時間以内 |
| 上　塗　り | ●ファームバリア専用クリアコート　A 液 14kg<br>B 液 2kg<br>●希釈剤　ファームバリアシンナー<br>ローラー、刷毛 …… 0～0.5kg<br>スプレー …… 0～1.0kg | 刷　毛<br>ローラー<br>スプレー | 6時間以内 | 0.11～0.13 | 養生期間<br>24時間以上 |

**注意事項**

・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
・気温 5℃以下、湿度 80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
・材料は直射日光を避け、室温 5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
・できるだけ皮膚に触れないように取り扱っていただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
・換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
・下地表面の状態により吸い込みが激しい場合は下塗りが 2 回になる場合があります。
・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。

miyabo 株式会社 宮防
〒880-0911　宮崎市大字田吉1886番地
TEL 0985-53-1008