

ファームバリア 専用クリアコート

光沢を与え、生コン車をUVによる色あせから守ります。

シリコン樹脂で優れた耐候性

藻・カビの発生を抑制

長期にわたり、美しい外観を保持



生コン車上塗保護クリアー塗料 (2液弱溶剤シリコン樹脂)

ファームバリア専用クリアコート 標準塗装仕様書

工程	材料の調合	施工方法	可使用時間 (23℃)	使用量 (kg / m ²)	施工間隔 (23℃)
遮熱塗装 上塗り後	ファームバリア上塗り3回目を塗装し、2時間以上乾燥させた後にファームバリア専用クリアコート下塗りを施工。				
下塗り	<ul style="list-style-type: none"> ●ファームバリア専用クリアコート A液 14kg B液 2kg ●希釈剤 ファームバリアシンナー ローラー、刷毛 …… 0~0.5kg スプレー …… 0~1.0kg 	刷毛 ローラー スプレー	6時間以内	0.11~0.13	2時間以内 72時間以内
上塗り	<ul style="list-style-type: none"> ●ファームバリア専用クリアコート A液 14kg B液 2kg ●希釈剤 ファームバリアシンナー ローラー、刷毛 …… 0~0.5kg スプレー …… 0~1.0kg 	刷毛 ローラー スプレー	6時間以内	0.11~0.13	養生期間 24時間以上

注意事項

- ・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・気温 5℃以下、湿度 80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・材料は直射日光を避け、室温 5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・できるだけ皮膚に触れないように取り扱いいただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・下地表面の状態により吸い込みが激しい場合は下塗りが2回になる場合があります。
- ・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。